

GM 35092

RAPPORT DE LABORATOIRE GEOCHIMIQUE

Documents complémentaires

Additional Files



Licence



Licence

Cette première page a été ajoutée
au document et ne fait pas partie du
rapport tel que soumis par les auteurs.

Énergie et Ressources
naturelles

Québec 

Rapport de Laboratoire Géochimique

Extraction Au-HNO₃-HCl

Numéro du Rapport 339-78

Méthode F.A.-A.A.

De: Long Lac Mineral Exploration Limited

Fraction Utilisée -100 mesh

Date: 11 décembre 19 78

Numéro de l'Échantillon	poids en gramme	Au ppb	Numéro de l'Échantillon	poids en gramme	Au ppb
B-2, L-12W,3-50S-C	5	5	B-2, L-13W,0-50S-C	5	L 5
3-00S-C	5	10	0-00 -C	5	20
2-50S-C	5	L 5	0-50N-C	5	5
2-00S-A	1.5	5	1-00N-C	5	5
1-50S-C	5	ND	1-50N-C	5	5
1-00S-C	5	10	2-00N-A	E.I.	
0-50S-C	5	ND	2-50N-A	E.I.	
0-00 -A	5	10	3-00N-A	E.I.	
0-50N-A	1	50	3-50N-C	5	L 5
1-00N-A	0.5	40	4-00N-A	3	5
1-50N-A	1.5	ND	4-50N-A	5	10
2-00N-A	0.5	40	5-00N-C	5	5
2-50N-A	1	20	5-50N-C	5	L 5
3-00N-A	E.I.		6-00N-A	4	25
3-50N-A	5	10	6-50N-A	5	15
4-00N-C	5	5	7-00N-C	5	15
4-50N-C	5	5	7-50N-C	5	5
5-00N-C	5	15	8-00N-Argile	5	10
5-50N-A	5	5	8-50N-C	5	10
6-00N-Argile	5	5	B-2, L-14W,4-00S-Argile	5	10
6-50N-A	4	10	3-50S-C	5	L 5
7-00N-Argile	5	5	3-00S-B	5	5
7-50N-Argile	5	10	2-50S-A	5	20
8-00N-A	5	20	2-50S-C	5	10
8-50N-Argile	5	5	1-50S-C	5	L 5
B-2, L-13W,3-50S-C	5	5	1-00S-C	5	10
3-00S-C	5	L 5	0-50S-C	5	10
2-50S-C	5	5	0-00 -C	5	15
2-00S-C	5	L 5	0-50N-C	5	5
1-50S-A	1	20	1-00N-C	5	15
1-00S-A	1	20	1-50N-A	5	15

Rapport de Laboratoire Géochimique

Numéro du Rapport 339-78

Page 2

Numéro de l'Échantillon		poids en gramme	Au ppb		Numéro de l'Échantillon		poids en gramme	Au ppb	
B-2, L-14W, 2-00N-A		E.I.			B-2, L-15W, 7-00N-A		5	ND	
2-50N-A		E.I.			7-50N-C		5	10	
3-00N-A		1	20		8-00N-C		5	L 5	
3-50N-A		4	25		8-50N-C		5	5	
4-00N-A		3	15		B-2, L-16W, 5-00N-A		E.I.		
4-50N-A		5	30		5-50N-C		5	ND	
5-00N-A		5	20		6-00N-A		2.5	ND	
5-50N-A		5	25		6-50N-Argile		5	ND	
6-00N-A		5	15						
6-50N-A		2	15						
7-00N-A		4	5						
7-50N-Argile		5	ND						
8-00N-Argile		5	L 5			ND: non détecté.			
8-50N-C		5	ND			L: moins que.			
B-2, L-15W, 4-00S-C		5	10			E.I.: échantillon insuffisant.			
3-50S-Argile		5	5						
3-00S-C		5	ND						
2-50S-C		5	5						
2-00S-A		5	L 5						
1-50S-A		5	ND						
1-00S-A		5	ND						
0-50S-		2	5						
0-00 -C		5	ND						
0-50N-C		5	ND						
1-00N-A		1	ND						
1-50N-C		5	L 5						
2-00N-C		5	L 5						
2-50N-A		5	ND						
3-00N-A		0.5	ND						
3-50N-A		1.5	ND						
4-00N-C		5	L 5						
4-50N-C		5	ND						
5-00N-A		4	ND						
5-50N-A		2	ND						
6-00N-A		1.5	5						
6-50N-C		5	ND						

Rapport de Laboratoire Géochimique

Extraction Cu, Zn, Ag-HNO₃-HCl

Numéro du Rapport 339-78

Méthode A.A.

De: Long Lac Mineral Exploration Limited

Fraction Utilisée -100 mesh

Date: 15 novembre 19 78

Numéro de l'Échantillon	Cu ppm	Zn ppm	Ag ppm	Numéro de l'Échantillon	Cu ppm	Zn ppm	Ag ppm
B-2, L-12W, 3-50S-C	13	31	0.3	B-2, L-13W, 0-50S-C	11	19	0.2
3-00S-C	8	9	ND	0-00 -C	4	8	0.1
2-50S-C	7	7	0.1	0-50N-C	7	21	0.4
2-00S-A	53	41	0.3	1-00N-C	3	9	0.2
1-50S-C	15	20	0.2	1-50N-C	8	11	0.3
1-00S-C	13	19	ND	2-00N-A	33	31	0.1
0-50S-C	3	4	0.1	2-50N-A	41	76	0.2
0-00 -A	7	13	0.2	3-00N-A	15	31	0.1
0-50N-A	43	53	ND	3-50N-C	12	21	0.1
1-00N-A	39	60	0.3	4-00N-A	44	55	0.3
1-50N-A	13	23	0.2	4-50N-A	21	32	0.2
2-00N-A	42	66	0.2	5-00N-C	36	40	0.3
2-50N-A	53	102	0.2	5-50N-C	8	15	0.2
3-00N-A	29	154	ND	6-00N-A	67	86	0.2
3-50N-A	41	41	0.2	6-50N-A	40	42	0.2
4-00N-C	4	4	ND	7-00N-C	19	32	0.3
4-50N-C	4	4	ND	7-50N-C	21	53	0.4
5-00N-C	8	15	0.4	8-00N-Argile	18	48	0.3
5-50N-A	31	65	0.5	8-50N-C	9	25	0.2
6-00N-Argile	9	42	0.4	B-2 L-14W, 4-00S-Argile	8	34	0.2
6-50N-A	50	55	0.6	3-50S-C	7	19	0.2
7-00N-Argile	28	61	0.5	3-00S-B	6	10	0.2
7-50N-Argile	17	49	0.4	2-50S-A	71	61	0.3
8-00N-A	21	27	0.4	2-00S-C	14	13	0.4
8-50N-Argile	19	58	0.4	1-50S-C	13	22	0.2
B-2, L-13W, 3-50S-C	18	34	0.4	1-00S-C	6	17	0.2
3-00S-C	8	4	ND	0-50S-C	6	7	0.2
2-50S-C	9	18	0.3	0-00 -C	7	10	0.3
2-00S-C	12	34	0.4	0-50N-C	8	18	0.1
1-50S-A	17	18	ND	1-00N-C	8	12	0.3
1-00S-A	57	82	0.3	1-50N-A	16	33	0.2

Rapport de Laboratoire Géochimique

Numéro du Rapport 339-78

Page 2

Numéro de l'Échantillon	Cu ppm	Zn ppm	Ag ppm	Numéro de l'Échantillon	Cu ppm	Zn ppm	Ag ppm
B-2, L-14W, 2-00N-A	38	57	0.1	B-2, L-15W, 7-00N-A	24	64	0.4
2-50N-A	51	62	0.2	7-50N-C	4	16	0.1
3-00N-A	19	30	0.2	8-00N-C	20	36	0.2
3-50N-A	64	29	0.4	8-50N-C	2	9	ND
4-00N-A	68	82	0.3	B-2, L-16W, 5-00N-A	53	58	0.3
4-50N-A	21	20	0.1	5-50N-C	12	46	0.3
5-00N-A	56	46	0.4	6-00N-A	43	47	0.5
5-50N-A	93	69	0.3	6-50N-Argile	21	53	0.4
6-00N-A	37	33	0.2				
6-50N-A	85	124	0.2				
7-00N-A	33	66	0.3				
7-50N-Argile	11	25	0.2				ND: non détecté.
8-00N-Argile	28	59	0.5				Résultats à suivre: Au.
8-50N-C	24	41	0.4				
B-2, L-15W, 4-00S-C	8	17	0.2				
3-50S-Argile	11	31	0.2				
3-00S-C	12	25	0.2				
2-50S-C	4	7	ND				
2-00S-A	54	54	0.2				
1-50S-A	24	21	0.1				
1-00S-A	8	7	ND				
0-50S-	78	74	0.3				
0-00 -C	17	12	0.1				
0-50N-C	7	7	ND				
1-00N-A	94	85	0.3				
1-50N-C	19	23	0.2				
2-00N-C	16	14	ND				
2-50N-A	8	9	0.1				
3-00N-A	21	46	0.1				
3-50N-A	11	45	0.1				
4-00N-C	11	18	0.4				
4-50N-C	20	25	0.2				
5-00N-A	40	65	0.2				
5-50N-A	90	105	0.2				
6-00N-A	113	116	0.6				
6-50N-C	12	33	0.3				